

## WP-06 افزودنی آب بند کننده بتن

### شرح کلی

WP-06 بصورت پودری تولید و عرضه می شود و با افزودن آن به طرح مخلوط بتن، ملات با دوغاب های تکمیلی بنایی، خاصیت آب بندی توده را ایجاد یا تقویت می کند. علاوه بر این، وجود فوق روان کننده پودری در فرمولاسیون این محصول، موجب افزایش کارایی بتن نیز می شود. به علت نفوذ ناپذیر شدن بتن های حاوی WP-06 توصیه می شود در مواردی که پیش بینی اجرای لایه های تکمیلی بر روی بتن وجود دارد که برای اتصال بهتر به خاصیت جذب بتن زیر کار نیاز دارد، استفاده نکنید. در این موارد استفاده از پرایمر های آب بندی همچون WP-20 پیشنهاد می شود.


### کاربرد

WP-06 محصولی بسیار مناسب جهت ساخت بتن هایی با نفوذ پذیری بسیار کم مانند منابع آب، فنداسیون ها، کانال های انتقال آب و استخرها می باشد. می توان این محصول را در زمان ساخت بتن و یا در محل بتن ریزی به بتن آماده اضافه نمود. کفایت پس از افزودن، حدود سه دقیقه به خوبی مخلوط شود. این محصول دارای فوق روان کننده پودری می باشد، بنابر این می بایست میزان آب به سیمان طرح اختلاط بتن کنترل شده و بیشتر از ۰/۴۵ نباشد تا از ایجاد خلل و فرج اضافی در آن جلوگیری شود.

در صورت طولانی شدن زمان بتن ریزی و افت اسلامپ بتن، اضافه کردن دوباره WP-06 بدون اشکال است. ولی به جای آن، استفاده از روان کننده معمولی P-85 پیشنهاد می شود.

### مشخصات فنی

شکل ظاهری	پودر خاکستری روشن
وزن مخصوص ملات	۱/۰۳-۱/۰۱ گرم در سانتی متر مکعب
مقدار یون کلر	صفر
ایجاد حباب هوا	کمتر از یک درصد
طبقه بندی حمل و نقل	ماده غیر خطرناک
اشتعال	ندارد



## مقدار مصرف

میزان مصرف WP-06 به طور معمولی بین ۱ تا ۲ درصد وزن محصولات سیمانی موجود در طرح مخلوط بتن می باشد .

## انبارداری

بالاتر از سطح زمین، دور از نور مستقیم خورشید، رطوبت فشار و در بازه دمایی ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود . در این شرایط حداقل یک سال فرصت مصرف خواهد داشت . برای انبار داری طولانی بیش از ۱۰ کیسه روی هم چیده نشود .

## بسته بندی

این محصول در کیسه های ۱۰ یا ۲۰ کیلوگرمی بسته بندی و عرضه می شود .

## اطلاعات تکمیلی:

در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با کارشناسان شرکت بتن سازان با تلفن های ۰۲۱-۴۶۱۳۰۳۸۳ و ۰۲۱-۴۶۱۳۰۳۶۶ تماس حاصل فرمایید.